

372R0679

5.4.72

Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων

Ἄριθ. Ν 81/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 679/72 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 29ης Μαρτίου 1972

περὶ κατατάξεως ἔμπορευμάτων στὶς κλάσεις ἢ διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β καὶ 69.14 Α τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ἔχοντας ὑπόψη:

τῆ συνθήκη περὶ ἰδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος;

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 97/69 τοῦ Συμβουλίου τῆς 16 Ἰανουαρίου 1969 περὶ τῶν μέτρων πού πρέπει νά ληφθοῦν γιὰ τὴν ὁμοιόμορφη ἐφαρμογὴ τῆς ὀνοματολογίας τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου⁽¹⁾, καὶ ἰδίως τὸ ἄρθρο 3,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:

ὅτι ἀπαιτοῦνται διατάξεις γιὰ τὴν ἐξασφάλιση ὁμοιόμορφης ἐφαρμογῆς τῆς ὀνοματολογίας τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου ὡς πρὸς τὴν κατάταξη προϊόντων τοῦ τύπου «vitreous china» ἢ «semi-vitreous china», πού εἶναι κεραμικά προϊόντα, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον ὑαλοποιημένα μέ θραῦσμα λευκὸ ἐλαφρῶς, στακτόχρον ἢ τεχνητῶς χρωματισμένο, μὴ προσκολλώμενο στὴ γλώσσα·

ὅτι τὸ Κοινὸ Δασμολόγιο, πού προσαρτᾶται στὸν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 950/68 τοῦ Συμβουλίου τῆς 28ης Ἰουνίου 1968⁽²⁾, ὅπως τροποποιήθηκε τελικά μέ τὸν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1/72 τοῦ Συμβουλίου τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 1971⁽³⁾, ἀναφέρει στὶς κλάσεις ἢ τίς διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β καὶ 69.14 Α προϊόντα ἀπὸ πορσελάνη καὶ στὶς κλάσεις ἢ διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Α, 69.13 Γ καὶ 69.14 Β τὰ προϊόντα πού ἀντιστοιχοῦν σέ ἄλλες κεραμικές ὕλες·

ὅτι γιὰ τὴν κατάταξη στοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου προϊόντων τοῦ ἐν λόγω τύπου «vitreous china» ἢ «semi-vitreous china» πρέπει νά διατηροῦν μεταξὺ τῶν χαρακτηριστικῶν ἰδιοτήτων τῆς πορσελάνης τίς σχετικές μέ τὸ πορῶδες, τὴν πυκνότητα καὶ τὴ διαύγεια·

ὅτι τὰ προϊόντα τοῦ τύπου «vitreous china» ἢ «semi-vitreous china» πρέπει νά κατατάσσονται στὶς κλάσεις ἢ διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β ἢ 69.14 Α, κατὰ περίπτωσιν ὅταν παρουσιάζουν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὰ ἀκόλουθα συγχρόνως χαρακτηριστικά:

— πορῶδες κατώτερο ἢ ἴσο τοῦ 3%,

— πυκνότητα ἴση ἢ ἀνώτερη τοῦ 2,2,

— διαύγεια μέχρι πάχους 3 χιλιοστομέτρων περίπου, ἐφ' ὅσον τὸ θραῦσμα δέν εἶναι χρωματισμένο στὴ μάζα οὔτε ἐπικαλυμμένο μέ βερνίκι ἢ σμάλτο, χρωματισμένα ἢ ἀδιαφανή·

ὅτι, γιὰ νά διαπιστώνεται κατὰ τρόπο ὁμοιόμορφο τὸ πορῶδες καὶ ἡ διαύγεια τῶν ἐν λόγω προϊόντων, πρέπει νά καθορισθοῦν μέθοδοι ἀναλύσεων·

ὅτι τὰ μέτρα πού προβλέπονται στὸν παρόντα κανονισμό εἶναι σύμφωνα μέ τὴν γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς Ὀνοματολογίας τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

Τὰ προϊόντα τοῦ τύπου «vitreous china» ἢ «semi-vitreous china», πού εἶναι κεραμικά προϊόντα, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον ὑαλοποιημένα, μέ θραῦσμα λευκὸ, ἐλαφρῶς στακτόχρον ἢ τεχνητῶς χρωματισμένο, μὴ προσκολλώμενο στὴ γλώσσα, ὑπάγονται στοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου, στὶς κλάσεις ἢ διακρίσεις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β ἢ 69.14 Α, κατὰ περίπτωσιν, ὅταν παρουσιάζουν συγχρόνως:

α) πορῶδες (συντελεστής ἀπορροφήσεως ὕδατος) κατώτερο ἢ ἴσο τοῦ 3% σύμφωνα μέ τὴ μέθοδο πού περιλαμβάνεται στοῦ παράρτημα Ι·

β) πυκνότητα ἴση ἢ ἀνώτερη τοῦ 2,2·

γ) διαύγεια μέχρι πάχους 3 χιλιοστομέτρων περίπου,

(1) ΕΕ ἀριθ. Ν 14 τῆς 21.1.1969, σ. 1.

(2) ΕΕ ἀριθ. Ν 172 τῆς 22.7.1968, σ. 1.

(3) ΕΕ ἀριθ. Ν 1 τῆς 1.1.1972, σ. 1.

σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II.

Έν τούτοις, αυτό το κριτήριο δεν εφαρμόζεται όταν το θραύσμα είναι χρωματισμένο στη μάζα ή είναι επικαλυμμένο με βερνίκι ή σμάλτο, χρωματισμένα ή άδιαφανή.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την όγδοη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Μαρτίου 1972.

Γιά την Έπιτροπή

Ό Πρόεδρος

S. L. MANSHOLT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ

Σκοπός και όρισμός

Η δοκιμή έχει σαν σκοπό τον προσδιορισμό του συντελεστού απορροφήσεως ύδατος του θραύσματος. Ο συντελεστής είναι ποσοστό επί τοις εκατό υπολογιζόμενο κατ' αναλογία προς το αρχικό βάρος του θραύσματος.

Παρασκευή των δειγμάτων και εκτέλεση της δοκιμής

Ο αριθμός των δειγμάτων για κάθε τεμάχιο δέν πρέπει να είναι κατώτερος από τρία. Τα δείγματα λαμβάνονται από τα σμαλωμένα μέρη ενός και του αυτού είδους και δέν πρέπει να έχουν περισσότερες από μία δψη σμαλωμένη.

Η επιφάνεια ενός δείγματος πρέπει να είναι 30 εκ.² περίπου και το μέγιστο πάχος του 8 χιλιοστόμετρα περίπου, περιλαμβανομένου και του σφάλτου. Τα δείγματα ξηραίνονται σε κλίβανο σε 105 ° C επί 3 ώρες και, μετά την ψύξη τους σε ξηραντήρα, προσδιορίζεται το βάρος (Ps) με ακρίβεια 0,05 γρ. Τα δείγματα θυθίζονται στη συνέχεια άμεσα εντός απεσταγμένου ύδατος με τρόπο που να μὴν ἐγγίξουν τὸν πυθμένα τοῦ δοχείου.

Προκαλοῦν θρασμό ἐπὶ 2 ὥρες, κατόπιν ἀφήνουν τὰ δείγματα νὰ παραμείνουν ἐπὶ 20 ὥρες στὸ ὕδωρ. Στὴ συνέχεια τὰ ἀποσύρουν καὶ τὸ ὕδωρ τῆς ἐπιφανείας σπογγίζεται μὲ τὴ βοήθεια καθαροῦ καὶ ἐλαφρῶς ὑγροῦ πανιοῦ. Οἱ κοιλότητες καὶ οἱ ὀπές πρέπει νὰ στεγνώνουν μὲ τὴ βοήθεια λεπτῶν πινέλλων ἐλαφρῶς ὑγρῶν. Προσδιορίζουν τὸ βάρος Ph. Ὁ συντελεστής ἀπορροφήσεως ὕδατος τῶν δειγμάτων ἀποδίδεται μὲ τὴν ἀξία αὐξήσεως τοῦ βάρους τους, πού πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 100 καὶ διαιρεῖται διὰ τοῦ βάρους τους σὲ στεγνή κατάσταση:

$$\left(\frac{Ph - Ps}{Ps} \times 100 \right)$$

Έκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων

Ὁ μέσος ὄρος τῶν συντελεστῶν ἀπορροφήσεως τῶν διαφόρων δειγμάτων, πού ἐκφράζεται σὲ ποσοστό ἐπὶ τοῖς εκατό, δίνει τὸ συντελεστή ἀπορροφήσεως ὕδατος τοῦ θραύσματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

Όρισμός

Τὸ περίγραμμα ἑνὸς ἀντικειμένου πρέπει νὰ εἶναι ὄρατὸ μέσω ἑνὸς δείγματος πάχους περιλαμβανομένου μεταξὺ 2 καὶ 4 χιλιοστομέτρων πού εἶναι τοποθετημένο ἐντὸς σκοτεινοῦ δωματίου σὲ ἀπόσταση 50 ἐκ. ἀπὸ καινούρια λυχνία πού εἶναι τοποθετημένη ἐντὸς κυτίου καὶ πού ἀκτινοβολεῖ φωτεινὴ πηγὴ 1 350 ἕως 1 500 κηρίων. Ἡ λυχνία πρέπει νὰ ἀλλαχθεῖ μετὰ ἀπὸ χρῆση 50 ὥρῶν.

Συσκευή δοκιμῆς

(Βλέπε σχῆμα σὲ παράρτημα)

Ἀποτελεῖται ἀπὸ κυτίο θαμμένο ἐσωτερικά μὲ χρῶμα λευκὸ θαμπό. Στὸ ἓνα ἄκρο εἶναι τοποθετημένη ἡ λυχνία (Α). Τὸ ἀπέναντι ἄκρο φέρει ὀπὴ πού ἐπιτρέπει νὰ φαίνεται τὸ περίγραμμα τοῦ ἀντικειμένου (Β) μέσα ἀπὸ τὸ δεῖγμα (C).

Οἱ διαστάσεις τοῦ κυτίου εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

— μήκος: μήκος τῆς λυχνίας προσαυξημένο κατὰ 50 ἑκατοστόμετρα

— πλάτος, ὕψος: 20 ἑκατοστόμετρα περίπου.

Ἡ διάμετρος τῆς ὀπῆς εἶναι 10 ἑκατοστόμετρα περίπου.

